



Utsetter flashrust inntil 70 timer

En miljøvennlig passivator som kjemisk forandrer den aktive metalloverflaten til en mye mindre reaktiv tilstand. Overflatekorrosjon kan oppstå når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer ofte i dannelsen av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD * BLAST. Produktet passiverer overflaten for å stoppe dannelsen av overflaterust i lange perioder, ofte flere dager.

BESKRIVELSE	En konsentrert organisk kjemi som blandes med vann. Et bio-nedbrytbart produkt og etterlater ingen film eller gir ingen negativ effekt på vedheft.
ANVENDELSE	Blandes med vann
BLANDINGSFORHOLD	I svært fuktige miljøer, med overflater forurensset med lavt saltnivå, skal 1:50 fortynningen være tilstrekkelig. Ved lav luftfuktighet og lavt saltnivå kan fortynningsforholdet være lavere (for eksempel 1:100). Test på et lite område og juster fortynningsgraden til de ønskede resultatene oppnås
KRAV	Mange spesifikasjoner krever ingen flash rust. Dette produktet vil bidra til å møte det spesifikasjonen.
PÅFØRING	Førskjellige metode kan benyttes (Se veiledning) Det anbefales påføring med høytrykkrenser, <u>minimum 100 BAR</u> . På vertikale flater anbefales det at arbeidet starter øverst og går nedover.
VARIGHET	Normalt utsettes flashrust i ca 72 timer eller lenger. Utsettes overflaten for regn, damp eller kondensering vil det allikevel holde overflaten rustfri.

RENGJØRING AV UTSTYR	Skyll med rent, ferskvann. Det er ikke nødvendig å bruke hele innholdet. Delvis fylte beholdere skal lukkes tett.
FARGE	Fargeløs, en-komponent
HOLDBARHET	36 måneder pH 10,8 (+/- 0,2)
ANVENDELSESTEMPERATUR	+2 – +100 C
EMBALLASJE	5 og 55 gallon (19 og 208 liter)
BRENNBARHET	Ikke brennbar
OPPBEVARING	Uten direkte sollys
LUKT	Svakt behagelig lukt. Ingen VOC
GARANTI	CHLOR RID International Inc. garanterer at dette produktet er identisk i kjemisk og Fysiske egenskaper fra batch til batch innenfor spesifikasjonsgrensene for råmaterialene som brukes i deres
SIKKERHET	• Oppbevares utilgjengelig for barn • Skal ikke blandes med andre kjemikalier • Se sikkerhetsdatablad for alle forholdsregler før bruk. Kun profesjonell bruk.
OPPRINNELSE	Produsert i USA

ZINGA AS

+47 23891035 / +4790182992

post@zinga.no www.zinga.no

Opplysningene gitt er kun indikative og er gitt ut fra vår beste kunnskap, på grunnlag av praktisk erfaring og utprøving. Vi har ikke kontroll over forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, bruk og avhending av produktet, og dette er derfor ikke vårt ansvar. Av disse og andre grunner påtar vi oss intet ansvar for tap, skade eller kostnader som forårsakes av eller som på noen måte er knyttet til håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. Eventuelle krav med hensyn til mangler må fremsettes innen 3 måneder etter at varene er mottatt, med angivelse av partnummer. Vi forbeholder oss retten til å endre resepten dersom råstoffets egenskaper endrer seg.